

サークル型防舷材 CH型

性能

規格	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)	規格	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)
CH-300H	V1	88.9	10.2	CH-700H	V1	484	130
	V2	77.9	9.03		V2	425	114
	V3	58.5	6.77		V3	318	85.3
	V4	39	4.51		V4	213	57.2
CH-400H	V1	158	24.3	CH-800H	V1	632	194
	V2	138	21.3		V2	554	170
	V3	104	15.9		V3	416	128
	V4	69.4	10.7		V4	278	85.4
CH-450H	V1	200	34.6	CH-900H	V1	800	277
	V2	176	30.3		V2	701	242
	V3	131	22.7		V3	526	181
	V4	87.8	15.2		V4	351	122
CH-500H	V1	247	47.5	CH-1000H	V1	991	380
	V2	217	41.6		V2	866	333
	V3	162	31.1		V3	649	249
	V4	108	20.9		V4	434	167
CH-600H	V1	355	82.0	CH-1150H	V1	1300	577
	V2	312	71.8		V2	1150	505
	V3	233	53.8		V3	858	379
	V4	156	36.0		V4	574	254

※ 設計変位量 50%
※ 性能公差 反力 ： +10%以下、吸収エネルギー ： -10%以上