

ゴムライニング梯子

材料基準

試験項目		基準値	規格
老化前	引張強さ (MPa)	9.8以上	JIS K 6251
	伸び (%)	250以上	JIS K 6251
	硬さ (目盛)	60±10	JIS K 6253
老化後 (JIS K 6257)	引張強さ (MPa)	- 15以上	JIS K 6251
	伸び (%)	- 30以上	JIS K 6251
	硬さ (目盛)	8以下	JIS K 6253