

受衝板付防舷材 CP型

性能（設計変位量 50%）

サイズ	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)	サイズ	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)
400H	V1	158	24.3	700H	V1	484	130
	V2	138	21.3		V2	425	114
	V3	104	15.9		V3	318	85.3
	V4	69.4	10.7		V4	213	57.2
500H	V1	247	47.5	800H	V1	632	194
	V2	217	41.6		V2	554	170
	V3	162	31.1		V3	416	128
	V4	108	20.9		V4	278	85.4
600H	V1	355	82.0	900H	V1	800	277
	V2	312	71.8		V2	701	242
	V3	233	53.8		V3	526	181
	V4	156	36.0		V4	351	122

性能（設計変位量 46.5%）

サイズ	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)	サイズ	ゴム質	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)
1000H	V1	991	349	1150H	V1	1300	531
	V2	865	306		V2	1150	466
	V3	649	230		V3	858	349
	V4	434	153		V4	572	232

※標準ゴム質 V2
※性能公差 反力 ： +10%以下、吸収エネルギー ： -10%以上
※「1J=1N・m」