

ハイブリッド防砂目地板トライTR-E

寸法

	厚さ (mm)	質量 (kg/m ²)	原反幅 (m)
ハイブリッド防砂目地板 "トライ TR-E"	2.0	2.6	1.1
	3.0	3.9	
	5.0	6.5	

物性

	単位	規格値	標準測定値	試験方法
引張強さ	N/3cm	4500以上	4850	JIS K 6404
伸び率	%	25以上	30	
引裂強さ	N	650以上	960	