

変性シリコンスポンジ SE-200・SE-300

物性

品名		SE-200	SE-300
素材		変性シリコン	
カラー		赤・黒・白	
表面		皮膜付 or 皮膜無	
常態物性	見掛け密度 (g/cm ³)	0.23	0.36
	引張強さ (MPa)	0.8	1.7
	伸び (%)	570	500
	引裂強さ (N/mm)	2.7	6.1
	皮膜面硬さ (タイプE)	20±5	30±5
耐熱性	引張強さ変化率 (%)	+6.2	+5.6
	伸び変化率 (%)	+3.8	+2.1
	硬さ変化 (ポイント)	+1	-4
	(耐熱性条件)	120℃×72 h	120℃×72 h
耐オゾン特性		異常なし	