

吊足場防水シート

基本物性

試験項目	試験方法	規格値
比重	JIS K 7112	1.35 以下
硬さ	JIS K 6773	70 以上
引張強さ	JIS A 6008	1570 N/cm ² 以上
伸び	JIS A 6008	300% 以上
引裂強さ	JIS A 6008	440N/cm 以上

※火気厳禁：シート周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止します。

原反規格

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
1.0	2030	20
1.5	2030	20
2.0	2030	20