

利水シートPV

原反規格

厚み（mm）	幅（mm）	長さ（m）
0.5	2030	50
1.0	2030	20
1.5	2030	20
2.0	2030	20

基本物性

試験項目			試験方法	単位	規格値	備考
比重			JISK7112	—	1.35以下	—
硬さ			JISK6773	—	70以上	—
引張強さ			JISA6008	N/cm ²	1570以上	—
伸び			JISA6008	%	300以上	—
引裂強さ			JISA6008	N/cm	440以上	—
耐薬品性	アルカリ	引張強さ変化率	JISK6773	%	±20以内	70℃×14日間浸せき
		伸び変化率	JISK6773	%	±20以内	70℃×14日間浸せき
		重量変化率	JISK6773	%	±5以内	70℃×14日間浸せき
	食塩水	引張強さ変化率	JISK6773	%	±10以内	20-25℃×14日間浸せき
		伸び変化率	JISK6773	%	±10以内	20-25℃×14日間浸せき
		重量変化率	JISK6773	%	±2以内	20-25℃×14日間浸せき