

ランニング2種エスコン

【主材料データ】

項目		本体用基布	備考
原反材質		ポリエチレン	-
構成糸 dtex (D)		2200 (2000)	-
引張強さ N/30mm (kgf/30mm)	タテ	1960以上(200以上)	島津オートグラフ
	ヨコ	1960以上(200以上)	
伸び (%)	タテ	30以下	島津オートグラフ
	ヨコ	30以下	
引裂強さ N(kgf)	タテ	196以上(20以上)	島津オートグラフ
	ヨコ	196以上(20以上)	
耐もみ性		異常なし	9.8N(1kg)×1000回
耐寒性		異常なし	- 25℃×1時間
耐熱性		異常なし	70℃×1時間
耐候性		異常なし	200時間 サンシャインカーボンアーク灯法
耐水性		異常なし	水中×25時間
色調		ブラック・ブルー・オレンジ・若竹	

※他の色調もご相談ください。