




耐薬品性・耐熱性に優れた繊維入りゴムシート

フッ素ゴム引布 (ジャバラシート)




フレアマスターFB250CO

- フッ素ゴム、耐熱アラミド繊維 耐熱アラミド繊維の複合で、耐熱・耐薬品性 耐熱・耐薬品性に優れています。
- ガラスクロスよりも耐屈曲性に優れています。
- 極薄の両面ゴム引布です

用途例

耐熱ジャバラ、ダクトなど

構造と素材



ゴム素材 フッ素ゴム

使用原反 耐熱アラミド繊維

表面状態 両面フラット

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	重量 (kg/m ²)	引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引張強度 (N)	引張強度 9.8N×1000回
フレアマスター FB250CO	0.25	1000	50	0.32	タテ 16	タテ 12	タテ 13	タテ 異常なし
					ヨコ 14	ヨコ 18	ヨコ 13	ヨコ 異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515

□ 東京支社 TEL(03)6859-1160

□ 神戸支社 TEL(078)389-6030

□ 札幌支店 TEL(011)231-1894

□ 東北支店 TEL(022)722-6971

□ 名古屋支店 TEL(052)218-6206

□ 福岡支店 TEL(092)472-7251

□ 長崎営業所 TEL(095)844-1294

□ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

□ 長崎出張所 (荷物担当窓口) TEL(095)844-1210

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

