

## 試験成績証明書

依頼者：シバタ工業株式会社 殿  
品名：PE内袋（中国製2）  
試験項目：引張強さ試験 他

平成26年 7月 3日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

平成26年 7月 10日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
東京総合試験センター




### 記

#### 1. 試験結果及び試験方法

試験項目	試験結果		試験方法
	たて	よこ	
引張強さ N/15mm	62.2	62.5	JIS K 7127
伸び率 %	685	762	
引裂強さ N/mm	127	129	JIS K 7128-3
突刺し強さ N	3.77		JIS Z 1707
シール強さ N/15mm	28.1		
防水	漏水は認められず		JIS K 6404-7B法 準拠 0.3MPaの水圧を1分間加え、 漏水の有無を目視で確認。

(温度23℃ 湿度50%RH)

#### 2. 試料



- \* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- \* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

